

KLONDIKE CORTEN MID

Техническая спецификация

НАЗВАНИЕ:

KLONDIKE CORTEN MID

ГРУППА:

декоративное покрытие для внутренних и наружных работ, характеризующееся эффектом corten («кортеновская сталь»), позволяющим точно воспроизводить вид ржавчины с характерными оттенками, присущими окислившемуся металлу.

ОБЛАСТЬ

декоративная отделка на водной основе для внутренних и наружных работ

ПРИМЕНЕНИЯ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

удельный вес: 1250 ± 30 г/л при 20°C

вязкость: 20 000 сП

расход: 1 л на 2-3 м² при нанесении одного слоя на гладкую поверхность (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)

1 л на 1,5-2 м² при нанесении двух слоев на гладкую поверхность (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)

эстетический

оксидированная сталь

эффект:

цвета:

цвета по каталогу

упаковка:

1 л - 2,5 л - 5 л

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

на поверхности: 1 час при 20°C

при нанесении в 3-4 часа при 20°C

качестве второго

слоя:

на глубине: 24 часа при 20°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:

После полного затвердевания краски Klondike Corten Mid покрытая ей поверхность становится воздухопроницаемой и устойчивой к мытью, а также приобретает хорошую устойчивость к истиранию.

После высыхания краски Klondike Corten Mid она становится устойчивой к воздействию как высоких (+50°C), так и низких (-40°C) температур.

ПОДГОТОВКА

ОСНОВАНИЯ:

Гладкие основания: Удалите старую краску, если она отслаивается или шелушится, и вымойте подходящим моющим средством. Затем заштукатурьте там, где это необходимо, для получения однородной поверхности. После высыхания зачистите наждачной бумагой и нанесите подходящий фиксатор, особенно на поверхности, покрытые известью или штукатуркой на основе извести. Затем нанесите грунтовку Primer 1200 с помощью шерстяного валика, кисти или краскопульта, используя перекрестные проходы для максимально полного покрытия поверхности. Через 6 часов при температуре 20°C нанесите Klondike Corten Mid.

SC 00259

Шероховатые или необработанные основания: Удалите старую краску, если она отслаивается или шелушится, и вымойте подходящим моющим средством. Затем нанесите подходящий фиксатор, особенно на поверхности, покрытые известью или штукатуркой на основе извести. Затем нанесите слой Klondike Rasante R7 шпателем из нержавеющей стали PV 43 так, чтобы поверхность стала как можно более ровной. Klondike Rasante R7 выполняет также функцию грунтовки, поэтому по истечении 12 часов при температуре 20°C можно наносить краску Klondike Corten Mid без необходимости использования грунтовки Primer 1200.

разведение: продукт готов к использованию

тип: кистью - шпателем

кол-во слоев: 1-2

Эффект затирки: Нанесите один слой Klondike Corten Mid на поверхность таким образом, чтобы полностью покрыть ее, используя шпатель из нержавеющей стали PV 43 и разглаживая во всех направлениях, чтобы оставить слой покрытия толщиной примерно 1 мм.

Расход: 1 л на 2-3 кв. м при нанесении в один слой на гладкое основание.

Эффект заливки: Нанесите один слой Klondike Corten Mid узкой частью кисти PV 09 или щеткой арт. 128 движениями сверху вниз и снизу вверх, оставляя как можно более длинные неровные полосы шириной 1-2 мм и толщиной 1-2 мм по всей обрабатываемой поверхности. Через 15-20 минут при 20 °C нанесите второй слой, на этот раз с использованием шпателя из нержавеющей стали PV 43, распределяя покрытие в вертикальном направлении сверху вниз и снизу вверх так, чтобы оставить слой толщиной около 1 мм. И, наконец, разгладьте поверхность вертикальными движениями, следя за тем, чтобы не удалить Klondike Corten Mid. Необходимо наносить продукт методом «мокрый по мокрому», чтобы не дать ему высохнуть, особенно вдоль швов.

Расход: 1 л на 1,5-2 кв. м при нанесении в два слоя на гладкую основу.

Температура нанесения: выше +10°C и ниже +25°C. Не наносите под сильными лучами солнца или при ветре. Не наносите в дни, характеризующиеся высокой влажностью, или на замерзшие поверхности. В течение 24 часов после нанесения на поверхность краски Klondike Corten Mid ее необходимо защищать от дождя.

Хранение: в плотно закрытой банке, в том числе после использования, при температуре выше +10°C и ниже +30°C.

Стабильность: около 1 года в неиспользованных, плотно закрытых упаковках.

ПРИМЕЧАНИЯ: Перед использованием тщательно перемешать. Сразу же после использования инструменты следует вымыть водой с мылом.

Спецификация № SC 00259, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 1

Март 2016 г.

страница. 2 из 2